

**PRESENTATION :**

Poudre sèche livrée en sacs papier neutres de 20 Kg.  
Palette housée de 1T280

**COMPOSITION :**

Nature du liant            argile  
Nature de l'agrégat      chamotte

**CARACTERISTIQUES :**

Granulométrie                      < 1 mm  
Nature de la prise                  céramique  
Température maxi d'utilisation    1300°  
Eau de gâchage                    en fonction de la consistance désirée  
Temps de conservation            pas de date limite dans des conditions normales à l'abri

**UTILISATIONS :**

Jointoiment des briques réfractaires denses ou isolantes.  
Confection des joints de dilatation et d'isolation entre deux ouvrages.  
Adjuvant pour bétons projetables.

**ANALYSE CHIMIQUE :**

(sur matière cuite)

SiO <sub>2</sub>	55.10
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	41.10
Ti O <sub>2</sub>	1.40
Fe 2 O <sub>3</sub>	1.60
Ca O	0.30
Mg O	0.20
K <sub>2</sub> O	0.80
Na 2 O	0.10