

LICOFEST



STANDARD DENSE CONVENTIONAL CASTABLES

BÉTONS CONVENTIONNELS DENSES STANDARDS



🇬🇧 The Licofest range of products are dense conventional castables and range from normal grades for moderate applications, to high alumina products with superior hot strength and dimensional stability .

🇫🇷 Les bétons conventionnels denses standards Licofest comprennent plusieurs formulations, à partir des produits pour conditions de marche normales jusqu'aux produits super-alumineux à haute pureté, à excellente résistance mécanique et très bonne stabilité volumétrique.

PRODUCT	T max.	Chem. analysis		BD	Setting	CCS		TC W/mK at 800° C.	Installation
	°C	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	kg/m ³ at 815° C.		°C	N/mm ²		
LICOFEST 14	1250	35	5	1800	H	105 1100	25 18	0,68	C - V
LICOFEST 18	1300	41	4	1950	H	105 1300	35 23	0,68	C - V
LICOFEST 20	1400	42	3	1960	H	105 1300	40 36	0,68	C - V
LICOFEST 28	1450	47	1,5	2000	H	105 1300	40 40	0,68	C - V
LICOFEST 32	1500	53	0,9	2050	H	105 1300	40 45	0,74	C - V
LICOFEST 34	1550	57	0,6	2250	H	105 1500	50 50	0,79	C - V
LICOFEST 34 BL	1520	54	1	2150	H	105 1500	45 45	0,84	C - V
LICOFEST 36	1600	66	0,8	2400	H	105 1500	38 60	0,94	C - V
LICOFEST 36 BL	1580	63	0,9	2250	H	105 1500	46 50	0,84	C - V
LICOFEST 37	1600	66	0,9	2290	H	105 1500	50 60	1,10	C - V
LICOFEST 42	1800	96	0,1	2750	H	105 1500	60 60	2,26	C - V

🇫🇷 Produits aux usines de Levate (I) et Bexbach (D)

Binding key: **H** = Hydraulic

Légende prise: **H** = Hydraulique

Installation system key: **C** = Casting, pouring
V = Vibration

Légende installation: **C** = Coulage
V = Vibration