

## CASTABLES FOR GUNNING APPLICATIONS

## LICOFEST TR



## BÉTONS GUNITABLES



🇬🇧 Licofest TR castables are specifically made for gunning.

🇫🇷 Les bétons Licofest TR sont spécifiquement formulés pour le gunitage.

PRODUCT	T max.	Chem. analysis		BD kg/m <sup>3</sup> at 815° C.	Setting	CCS		TC W/mK at 800° C.	Installation
	°C	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>			°C	N/mm <sup>2</sup>		
LICOFEST 18 TR	1300	41	4	1860	H	105 1300	25 35	0,64	G
LICOFEST 28 TR	1450	47	1,5	2000	H	105 1300	40 40	0,68	G
LICOFEST 32 TR	1520	55	0,5	2050	H	110 1300	50 45	0,74	G
LICOFEST 32 G TR	1520	52	0,8	2060	H	105 1500	60 55	0,85	G
LICOFEST 33 G TR	1550	57	0,8	2080	H	105 1500	70 60	0,85	G
LICOFEST AT 65 G	1600	66	0,8	2320	H	105 1500	50 60	1,48	G
LICOFEST H 82 TR	1700	86	1	2650	H	105 1500	45 35	1,60	G
LICOFEST H 82 TR PB	1700	80	1	2650	H	105 1500	45 35	1,60	G
LICOFEST TAL 96 K TR	1740	94	0,4	2700	H	105 1500	50 40	1,60	G
LICOFEST SiC V50 TR	1400	25	50 (SiC)	2300	H	105 1300	50 45	4,30	G - TW
LICOFEST SiC V70 TR	1600	20	70 (SiC)	2400	H	105 1300	70 85	5	G - TW
LICOFEST Z G TR	1580	50	27 (ZrO <sub>2</sub> )	2800	H	105 1500	48 60	1,60	G

🇫🇷 Produits aux usines de Levate (I) et Bexbach (D)

Binding key: **H** = Hydraulic  
**CH** = Chemical

Légende prise: **H** = Hydraulique  
**CH** = Chimique

Installation system key: **G** = Gunning  
**TW** = Trowelling

Légende installation: **G** = Gunitage  
**TW** = Truelle