

VERY LIGHT WEIGHT AND LIGHT WEIGHT CASTABLES

LICOFEST L



BÉTONS SUPER-ISOLANTS ET ISOLANTS



🇬🇧 LicoFest L are hydraulic-setting very light and light weight castables featuring excellent insulation characteristics coupled with good refractoriness. All these products may be supplied for application placement via pneumatic gunning (code TR)

🇫🇷 La série LicoFest L se compose de bétons isolants et super-isolants à prise hydraulique avec de bonnes caractéristiques d'isolation et d'excellentes propriétés réfractaires. Pour tous ces produits il existe la version gunitable (code TR).

ALUMINA BASED

PRODUCT	T max.	Chem. analysis		BD	Setting	CCS		TC W/mK at 800° C.	Installation
	°C	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	kg/m ³ at 815° C.		°C	N/mm ²		
LICOFEST L 045	980	26	11	525	H	105 815	1 0,8	0,18	C - G
LICOFEST 5 V	1000	28	10	535	H	105 815	1,2 0,8	0,18	C - G
LICOFEST L 05	1020	28	11	595	H	105 815	1,5 1	0,18	C - G
LICOFEST 7 FV	1050	32	8	720	H	105 815	1,7 0,9	0,25	C - G
LICOFEST L 08	1100	30	9,9	830	H	105 1100	1,8 1,2	0,23	C - G
LICOFEST L 08 CH	1260	39	5	850	H	105 1100	3,1 2	0,20	C - G
LICOFEST L 085	1050	28	9	860	H	105 815	3,0 2,5	0,24	C - G
LICOFEST L 08 CB	1275	47	1	870	H	105 1100	3,5 1,5	0,20	C - G
LICOFEST L 09	1100	29	9	935	H	105 1100	4 1,5	0,24	C - G
LICOFEST L 091	1100	30	9	995	H	105 1100	5,5 3	0,32	C - G

🇫🇷 Produits aux usines de Levate (I) et Bexbach (D)

Binding key: **H** = Hydraulic

Légende prise: **H** = Hydraulique

Installation system key: **C** = Casting, pouring
G = Gunning

Légende installation: **C** = Coulage
G = Gunitage