


Les panneaux Fiberfrax® Duraboard® 140ZK sont fabriqués à partir de fibres d'alumino-silicate Fiberfrax mélangées à des liants et charges organiques et inorganiques spécialement sélectionnées qui leur confèrent des propriétés exceptionnelles.

Les panneaux Duraboard 140ZK sont facile à découper et à usiner avec des outils standard et répondent aux exigences les plus strictes de l'industrie moderne.

Ces panneaux offrent une résistance et une rigidité élevées combinées à un excellent pouvoir isolant, une grande stabilité à haute température et une résistance élevée aux attaques chimiques de la plupart des agents corrosifs.



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Les panneaux Fiberfrax Duraboard 140ZK offrent les caractéristiques exceptionnelles suivantes:

- Stabilité à haute température
- Faible conductivité thermique
- Faible densité
- Résistance aux chocs thermiques
- Faciles à découper avec des outils standard

Analyse chimique type (% de poids/fibre)

Duraboard	140ZK
SiO ₂	52.0 - 56.0
Al ₂ O ₃	28.0 - 32.0
ZrO ₂	14.0 - 18.0
Fe ₂ O ₃ + TiO ₂	<0.20
Alcalis	<0.25
Perte au feu	<9.0

*La température continue maximale pour les panneaux est fonction des conditions de l'application. Pour des applications telles que le garnissage de fours en face chaude, les conditions limites de service sont en règle générale considérablement réduites. Dans ce cas, veuillez demander conseil auprès du bureau technique Unifrax le plus proche.

CARACTERISTIQUES TYPES DU PRODUIT

Propriétés physiques

Duraboard	140ZK
Couleur	Blanc
Point de fusion	1800°C
Densité (nominal)	340kg/m ³
Module de rupture (avant utilisation)	> 1000 kPa
Limite d'utilisation*	1400°C

Caractéristiques de conductivité thermique (W/mK)

800°C Temp. Moy.	0.15
1000°C Temp. Moy.	0.20
1200°C Temp. Moy.	0.27

Retrait linéaire permanent après 24 heures

1400°C	< 4%
--------	------

Propriétés physiques mesurées selon la norme ENV1094-7:1994

Applications Types

- Joints et garnitures rigides à haute température
- Réfractaire de deuxième rang
- Revêtements de conduites de gaz chaud
- Chicanes et moufles haute température
- Boucliers thermiques

Gamme Standard

Epaisseur	Duraboard 140ZK	Dimensions du panneau (mm)	Nbr de panneaux par carton	Panneaux par palette	Dimensions du panneau (mm)	Nbr de panneaux par carton	Panneaux par palette
5mm	✓	610 x 1000	20	440	1250 x 1000	20	220
6mm	✓	610 x 1000	16	352	1250 x 1000	16	176
10mm	✓	610 x 1000	10	220	1250 x 1000	10	110
12mm	✓	610 x 1000	8	176	1250 x 1000	8	88
15mm	✓	610 x 1000	6	132	1250 x 1000	6	66
18mm	✓	610 x 1000	5	110	1250 x 1000	5	55
20mm	✓	610 x 1000	5	110	1250 x 1000	5	55
25mm	✓	610 x 1000	4	88	1250 x 1000	4	44
30mm	✓	610 x 1000	3	68	1250 x 1000	3	34
40mm	✓	610 x 1000	2	44	1250 x 1000	2	22
50mm	✓	610 x 1000	2	44	1250 x 1000	2	22

Autres épaisseurs/dimensions peuvent être disponibles sur demande, sous réserve de commande minimale.